

Arriccio

In de massa gekleurde afwerkpleister op basis van vette luchtkalk en fijne, geselecteerde kalksteenpoeders als vulstof.

BESCHRIJVING

Arriccio is een voorgedoseerde en gebruiksklare pasta op basis van luchtkalk, zuivere, inerte carbonaten en UV-resistente minerale pigmenten. De gebruikte vette luchtkalk is gemaakt op basis van geselecteerde kalksteen, gecalcineerd bij lage temperatuur en gedurende lange tijd, tot volledige hydratatie, gerijpt.

GEBRUIK

Arriccio is een afwerkpleister, toe te passen op grondlagen uit dampdoorlatende, hydraulische witte kalk en, onder voorbehoud, op bastaardmortels en cementgebonden bepleisteringen.

Arriccio wordt zowel binnen als buiten toegepast. Bij buitentoepassing moet de pleister tegen regen en spatwater beschermd zijn.

VOORDELEN

- Beschikbaar in 3 verschillende korrelgrootten (0,35, 0,70 en 1,10mm).
- Uitstekende hechting.
- Vormt een bijzonder dampdoorlatende afwerklaag.
- vrij van zouten.
- vertoont geen barsten of onregelmatigheden.
- ecologisch verantwoord.
- remt door zijn alkalisch karakter de aantasting door schimmels af.
- onbrandbaar en heeft een neutraal gedrag bij brand, deze afwerkpleister kan dus in publieke ruimtes gebruikt worden.
- door zijn specifieke samenstelling en opbouw een verantwoorde keuze bij restauratie.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---------------------|---|
| pH: | ca. 12 |
| soortelijk gewicht: | 1,58 kg/dm ³ |
| viscositeit: | pasteus |
| granulometrie: | |
| Type A | 1,1 mm |
| Type T | 0,75 mm |
| Type Z | 0,35 mm |
| gedrag bij brand: | onbrandbaar en geeft geen schadelijke gassen/rook af. |
| carbonatatietijd: | ca. 30 dagen. |

KLEUREN

De standaardkleur voor de 3 types, A, T en Z is wit. 12 Standaardkleuren volgens de kleurenkaart. Andere kleuren zijn te verkrijgen volgens de CEPRO-kleurenwaaier.

Arriccio is ook leverbaar volgens kleurstalen. Hierbij moet men wel rekening houden met minimum afnames. Bepaalde hevige kleuren zijn niet produceerbaar.

VERWERKING

Voorbereiding van de ondergrond: **Arriccio** wordt bij voorkeur aangebracht op een grondlaag op basis van natuurlijk hydraulische kalk. De ondergrond moet damp-open en zoutvrij zijn. Op oude muren mogen geen resten van verflagen of andere filmvormende producten meer achterblijven. Verpoederende lagen of stoffen die de hechting van **Arriccio** nadelig kunnen beïnvloeden, moeten verwijderd worden. Alvorens **Arriccio** aan te brengen het oppervlak goed bevochtigen.

Aanmaken van het product: **Arriccio** wordt gebruiksklaar geleverd. Verdunnen is niet aangeraden. Voor het gebruik goed omroeren met een truweel of een menger.

Applicatie: **Arriccio** wordt aangebracht met een stalen of een RVS plakspaan. Bij voorkeur wordt **Arriccio** in twee lagen aangebracht. Dit is zelfs een vereiste bij toepassing op cementmortels.

De eerste laag wordt aangebracht met de plakspaan en afgetrokken met een rei. Na het uitdrogen van de eerste laag wordt het oppervlak opnieuw bevochtigd alvorens men de tweede laag aanbrengt. Deze wordt afgewerkt met cirkelvormige bewegingen met de spons voor een rustiek effect of met een plastic plakspaan.

Nazorg: Bescherm het werk tegen te snelle uitdroging door de zon of door sterke wind.

Gereedschap: Het gebruikte gereedschap kan na gebruik met water gereinigd worden.

Verbruik

| | |
|--------|---|
| Type A | 2,0 - 2,5 kg/m ² voor 1 laag 4,0 kg/m ² voor 2 lagen |
| Type T | 1,6 - 2,0 kg/m ² voor 1 laag 3,5 kg/m ² voor 2 lagen |
| Type Z | 1,2 - 1,6 kg/m ² voor 1 laag 3,0 kg/m ² voor 2 lagen |

VERPAKKING

Kunststof emmers, inhoud 25 kg.

OPSLAG

Opgeslagen op een koele, vorstvrije plaats in hermetisch gesloten verpakking kan **Arriccio** minstens zes maanden bewaard worden.

Arriccio

OPMERKINGEN

Vermijd werken op warme muren en bij winderig weer. Lichte nuances in de kleurtoon en wolkige effecten zijn te beschouwen als esthetische kenmerken van deze pleister. Deze effecten worden trouwens meer door de ondergrond dan door de pleister zelf veroorzaakt. Bedenk dat het uitzicht van een pleisterlaag bepaald wordt door zowel de eigenschappen van het product als door de hand en de werkmethode van de applicateur.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Arriccio is door zijn bindmiddel sterk alkalisch en kan huid- en oogirritatie veroorzaken.

- ♦ Draag steeds handschoenen en een veiligheidsbril.
- ♦ Spoel de ogen of de huid na contact met het product onmiddellijk met zuiver water.
- ♦ Raadpleeg een geneesheer indien de irritatie blijft aanhouden.
- ♦ Bij inname meteen overvloedig water laten drinken en een geneesheer raadplegen.
- ♦ Nooit laten braken.