

Stacepro finitura XF

Witte, zeer fijne kaleimortel en afwerkpleister op basis van natuurlijk hydraulische kalk voor minerale ondergronden, zoals kalkpleisters, cementpleisters, baksteen en beton .

BESCHRIJVING

Stacepro finitura XF is een zeer fijne geprefabriceerde mortel op basis van natuurlijk hydraulische kalk. **Stacepro finitura XF** is een zeer fijne witte kaleimortel. Als afwerkpleister maakt **Stacepro finitura XF** een zeer fijne, gladde afwerking van het oppervlak mogelijk.

GEBRUIK

Stacepro finitura XF wordt gebruikt als
- fijne kaleimortel
- gladde afwerkpleister op kalkgebonden pleisters zoals vb. *Medolago*, *Medomatic*, *Albazzana of Cocciopesto*.

Stacepro finitura XF kan ook rechtstreeks toegepast worden op cementpleisters en betonnen oppervlakken.

Stacepro finitura XF kan gebruikt worden als gladde afwerkpleister en als kaleimortel.

Stacepro finitura XF kan reeds na 2 dagen met *Fresco* overschilderd worden. Voor het overschilderen met mineraalverf moet echter minimum 4 weken gewacht worden.

VOORDELEN

- ♦ Kalkgebaseerd en sluit dus nauw aan bij de eigenschappen van het historisch metselwerk waarbij veelal kalkmortel werd gebruikt.
- ♦ Door zijn uitzicht en samenstelling een verantwoorde keuze bij restauratie.
- ♦ Door zijn grote waterdampdoorlaatbaarheid en zijn kleine waterabsorptie wordt de water- en waterdamphuishouding van het metselwerk gunstig beïnvloed.
- ♦ Kan aangebracht worden op metselwerk, op bepleisteringen op kalk- en cementbasis, op beton en op bastaardmortels.
- ♦ Door zijn ademende karakter heeft **Medolago Finish XF** een gunstig effect op het binnenklimaat.
- ♦ Echte mortel, er is dus geen filmvorming.
- ♦ Hecht uitstekend op de ondergrond.
- ♦ Eenvoudig te verwerken met een plakspaan, borstel of trechterpistool.
- ♦ Milieuvriendelijk en ecologisch verantwoord.
- ♦ Kan zowel binnen als buiten toegepast worden.
- ♦ Onbrandbaar en geeft geen giftige rook af bij brand.
- ♦ Het gebruik van primers is slechts bij uitzondering nodig.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bindmiddel: witte natuurlijk hydraulische kalk type NHL 3,5 Z (UNI EN 459-1)

Kleur: natuurlijk wit
Soortelijk gewicht: 1,41 +/- 0,1 kg/dm³
Granulometrie: 0 tot 0,1 mm
Vulstoffen: geselecteerde vulstoffen met gecalibreerde granulometrie
Mengvloeistof: ca. 20%

KLEUREN

Stacepro finitura XF is, door het gebruik van witte, natuurlijk hydraulische kalk en zuivere witte kalksteen, een van nature uit witte pleister. Er zijn in **Stacepro finitura XF** geen pigmenten verwerkt.

Stacepro finitura XF is dus een perfect neutrale drager voor gekleurde afwerkklagen.

VERWERKING

Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig, structureel gezond en vrij zijn van alle stoffen die de hechting van **Stacepro finitura XF** op de ondergrond nadelig kunnen beïnvloeden, zoals stof, mos, olie, vet en wateroplosbare zouten. Alle losse delen en loszittende voegen dienen verwijderd te worden.

Kort voor het aanbrengen van de pleister moet de ondergrond goed bevochtigd worden.

Aanmaken van het product: Meng **Medolago Finish XF** enkel met zuiver water of met een mengsel van één deel **Calceplast BD066** en vier delen water. Het mengen kan zowel mechanisch als manueel gebeuren. Meng tot een homogene pasta zonder luchtballen.

Calceplast BD066 is een acrylaatemulsie die de verwerkbaarheid, de hechting op de ondergrond en de weerstand tegen atmosferische invloeden verbetert.

Applicatie:

AFWERKPLEISTER

Stacepro finitura XF kan aangebracht worden van zodra de ondergrond het overtollige water op zijn oppervlak heeft geabsorbeerd. Breng **Stacepro finitura XF** aan in een laag van minimum 1 mm en maximum 2 mm dik. Gebruik roestvast gereedschap en werk af met een metalen of kunststof plakspaan naargelang het gewenste effect.

KALEIMORTEL

Bij het gebruik als kaleimortel wordt **Stacepro finitura XF** toegepast met een speciale "tampicoborstel" die een goed contact met de ondergrond helpt verwezenlijken of met een trechterpistool. De aangemaakte mortel wordt in twee lagen van ongeveer 1 mm aangebracht waarbij hij door het kruislings inwerken met de borstel een goede binding met de ondergrond verkrijgt. Na een korte tijd,

Stacepro finitura XF

afhankelijk van de weersomstandigheden, kan de tweede laag afgewerkt worden met een natgemaakte zachte "blokkwast". De wachttijd tussen beide lagen is minstens 24 h.

Werk niet in volle zon, sterke wind of regen.

Stacepro finitura XF mag niet verwerkt wanneer de temperatuur binnen de 48u onder 5°C zal dalen. Bescherm nieuw kalei- of pleisterwerk gedurende 2 à 3 dagen tegen hevige regen en 5 à 7 dagen tegen vorst.

Nazorg: Bescherm het werk gedurende enkele dagen tegen sterke zon, regen of uitdroging door de wind.

Gereedschap: Het gebruikte gereedschap kan onmiddellijk na het werk met water gereinigd worden

VERBRUIK

Het theoretische verbruik is 1 à 2 kg per m².

Het verbruik hangt echter sterk af van de ruwheid van de ondergrond waarop **Stacepro finitura XF** wordt toegepast. Op een normaal voorbereide ondergrond is het verbruik gemiddeld +/- 2 kg/m².

VERPAKKING

Stacepro finitura XF wordt geleverd in papieren zakken van 20 kg gestapeld op pallets.

OPSLAG

Op een koele, droge plaats los van de grond kan **Stacepro finitura XF** gedurende minstens 8 maand bewaard worden.

OPMERKINGEN

Stacepro finitura XF is een mortel met fijne bestanddelen. Vermijd stofvorming en draag indien noodzakelijk een stofbril en -masker bij het aanmaken.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Stacepro finitura XF is kalkgebaseerd en kan huid- en oogirritatie veroorzaken.

- ♦ Draag steeds handschoenen en een veiligheidsbril.
- ♦ Het dragen van een stofmasker bij het mengen wordt eveneens sterk aanbevolen.
- ♦ Spoel de ogen of de huid na contact met het product onmiddellijk met zuiver water.
- ♦ Raadpleeg een geneesheer indien de irritatie blijft aanhouden.
- ♦ Bij inname meteen overvloedig water laten drinken en een geneesheer raadplegen.
- ♦ Nooit laten braken.