

# Calcepro

## Afwerkpleister voor Calcilite

### BESCHRIJVING

**Calcepro** is een voorgedoseerde gebruiksklare mortel in pastavorm op basis van luchtkalk als bindmiddel en met toeslag van calciumcarbonaten, water en pigmenten. Deze pleister wordt verwerkt met een stalen of plastic plakspaan.

### GEBRUIK

De pleistermortel **Calcepro** maakt deel uit van het **Calcilite-systeem** (cfr. technische fiche) en zorgt voor een gladde witte afwerking van de **Calcilite** pleister. De eigenschappen van **Calcepro** zijn aangepast aan de lichtgewicht isolatiemortel waarop hij geplaatst wordt. **Calcepro** kan op zijn beurt afgewerkt worden met een gekleurde eindlaag.

### VOORDELEN

- ♦ Gebruiksklaar
- ♦ Scheurt niet tijdens het uitharden
- ♦ Eenvoudig aan te brengen
- ♦ Bevat geen cement
- ♦ Eén-componentig
- ♦ Milieuvriendelijk
- ♦ Solventvrij
- ♦ Opmerkelijke dampdoorlaatbaarheid

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

kleur:	wit
pH:	12
soortelijk gewicht:	1,70 kg/dm <sup>3</sup>
viscositeit:	pasta
ontvlambaarheid:	Klasse 0
granulometrie:	max. 1,5 mm
gloeirest bij 600°C:	75.9%

### VERWERKING

#### Voorbereiding van de ondergrond:

**Calcepro** is een afwerkpleister voor **Calcilite**, deze isolatiepleister moet vlak en uitgehard zijn. Gemiddeld één week na het aanbrengen van de **Calcilite**-pleister kan begonnen worden met het afwerken met **Calcepro**. Vooraleer de **Calcepro** aan te brengen moet de ondergrond rijkelijk bevochtigd worden met water.

Aanmaken van het product: **Calcepro** is een gebruiksklare mortel. Vooraleer aan te brengen de bus goed omroeren tot een klontervrije pasta bekomen wordt. Indien nodig slechts een klein beetje water toevoegen om de juiste consistentie in te stellen.

#### Applicatie:

**Calcepro** wordt bij voorkeur aangebracht met

een stalen plakspaan. Breng de pasta zo dun mogelijk aan zodat het oppervlak gaaf en glad afgewerkt kan worden. Om af te werken wordt de mortel lichtjes opgewreven. Vermijd extreme weersomstandigheden, werk niet bij temperaturen boven 30°C, bij winderig weer en in de vlakke zon. Breng **Calcepro** niet aan op een bevroren ondergrond of wanneer de temperatuur de volgende 24 h onder 5°C zal zakken.

#### Nazorg:

Het oppervlak laat men 3 à 4 dagen uitharden alvorens men de gekleurde afwerklaag **Tonachino KR** aanbrengt. Deze eindafwerklaag is tegelijkertijd een decoratieve en beschermende laag op basis van silicaten.

Gereedschap: Het gebruikte gereedschap kan na gebruik met water gereinigd worden.

### VERBRUIK

Het verbruik is circa 3,0 à 3,5 kg/m<sup>2</sup>. Dit verbruik kan oplopen wanneer de ondergrond onvoldoende vlak is afgewerkt. **Calcepro** is een mortel op basis van luchtkalk, te dikke lagen moeten vermeden worden omdat anders de carbonatatie zeer traag zal verlopen.

### VERPAKKING

**Calcepro** is verpakt in plastic emmers van 25 kg netto.

### OPSLAG

**Calcepro** behoudt minstens gedurende 8 maanden zijn eigenschappen indien de mortel tegen warmte en vorst beschermd wordt. **Calcepro** is een mortel op basis van luchtkalk; sluit de verpakkingen luchtdicht af.

### VEILIGHEID EN GEZONDHEID

**Calcepro** is door zijn bindmiddel sterk alkalisch.

- ♦ Vermijd contact met huid en ogen.
- ♦ Draag de geschikte beschermingsmiddelen.
- ♦ Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen gedurende minimaal 10 minuten met stromend water.
- ♦ Bij aanhoudende irritatie een arts raadplegen.
- ♦ Bij contact met de huid onmiddellijk spoelen met veel water.