

**Buco** maakt bouwonderhoud eenvoudig en professioneel



# BucoLan

## cream

Hydrofobeerpasta op waterbasis voor het kleurloos en duurzaam waterafstotend maken van recente en oude gevels.



*BucoLan cream* is een voordelig en bijzonder makkelijk aan te brengen impregneerpasta van silanen en siloxanen. Deze gebruiksklare witte pasta is na uitdroging volkomen kleurloos en wordt met een rol, airlesspuit of borstel aangebracht. *BucoLan cream* maakt zowel recente als oude gevels uit ongeschilderde baksteen, natuursteen, kalk- of cementpleister of beton, en ook ongeglazuurde dakpannen duurzaam waterafstotend. *BucoLan cream* wijzigt het uitzicht

van de gevel niet en is volkomen waterdampdoorlatend, zodat de behandelde muren blijven "ademen". *BucoLan cream* werkt de aanhechting van vuil, mosvorming en schimmels tegen en verhoogt de thermische isolatiewaarde van de gevel.

### Gebruik

**BucoLan cream** dringt door de lange contacttijd volledig in het te behandelen materiaal en bindt er zich chemisch aan vast. Het vormt een zone in het oppervlak, die quasi ondoordringbaar is voor water, terwijl waterdamp er ongehinderd doorheen kan migreren. Ook kalksteen, nieuw en recent beton of metselwerk en nieuwe kalk- of cementbepleisteringen kunnen omwille van zijn hoge alkali-stabiliteit met **BucoLan cream** behandeld worden.

### Voordelen

- ♦ Blijvend waterafstotend effect.
- ♦ Kleurloos.
- ♦ Eencomponentig
- ♦ Makkelijk aan te brengen.
- ♦ Afschermen van niet bestendige materialen kan in de meeste gevallen gereduceerd worden tot een minimum..
- ♦ Watergebaseerd en solventvrij
- ♦ Snel en kleefvrij opdrogend.
- ♦ Vergeelt of verouderd niet.
- ♦ Onbrandbaar
- ♦ Toepasbaar op een licht vochtige ondergrond
- ♦ Hoogst mogelijke dampdoorlaatbaarheid.
- ♦ Bijzonder alkalibestendig.
- ♦ Vertraagt de vervuiling
- ♦ Werkt mosaangroei tegen.
- ♦ Verbeterd het warmte-isolerend vermogen

van de ondergrond.

- ♦ Voorkomt schade door regendoorslag aan binnenpleisterwerk.

### Verwerking

Voorbereiding: Na het eventueel voorafgaandelijk reinigen van de te behandelen oppervlakken moeten alle planten, ramen, timmerwerk, blauwe hardsteen en andere niet te behandelen oppervlakken afgeschermd worden tijdens de applicatie. De te hydrofoberen ondergrond moet zuiver en droog tot licht vochtig zijn. **BucoLan cream** is niet scheuroverbruggend. Voegen in slechte staat dienen eerst hersteld. Behandel verzande ondergronden eerst met **BucoSolid** of **BucoSolid super**. **BucoLan cream** wordt gebruiksklaar geleverd en mag niet verdund worden. Applicatie: Het impregneren van metselwerk, beton, natuursteen of minerale pleisters gebeurt door **BucoLan cream** in te zetten met een rol, airless of borstel. Zorg ervoor dat er niet gespat wordt of dat er geen verneveling ontstaat. **BucoLan cream** wordt in één laag aangebracht, rekening houdend met de porositeit van de ondergrond. Begin bij voorkeur onderaan en vermijd aflopers. Eventuele spatten en gemorste vlekken kunnen onmiddellijk met water worden gereinigd.



**Buco Products**

P. E. C. INTERNATIONAL nv

div. Building Conservation Products

9100 Sint-Niklaas  
Belgium

Tel.: 03/ 776 84 39

Fax: 03/ 777 35 09

E.mail: pecint@skynet.be

www.pecinternational.com

Verwerk **BucoLan cream** bij temperaturen tussen water  
+5 en +30°C en vermijd felle zon of regen tijdens de applicatie. ♦ Bij inslikken een arts raadplegen.

Nazorg: Bescherm de gevel gedurende 24 uur tegen slagregen. Vermijd felle zon op pas gehydrofobeerde gevels.

Gereedschap: Na gebruik het gereedschap met water reinigen.

### **Technische specificaties**

Soortelijk gewicht: 1,15 kg/dm<sup>3</sup>  
Viscositeit: pasteus bij 21°C  
Oplosmiddel: water  
Vaste stofgehalte: silanen en siloxanen  
Actieve stofgehalte: 27,5% +/-2,5 %  
pH: neutraal  
Kleur: in pastavorm: wit  
na uitdroging: kleurloos

**BucoLan cream** is een pasta. In pasteuze vorm heeft het een witte kleur, na droging echter verdwijnt deze witte kleur en blijft de ondergrond zijn oorspronkelijke kleur behouden.

### **Verbruik**

Het verbruik van **BucoLan cream** wordt bepaald door de porositeit van de gevel. Verbruiken liggen gemiddeld tussen 100 en 300 gram per vierkante meter.

Om het juiste verbruik te bepalen, adviseren wij om een proefvlak te plaatsen.

### **Verpakking**

**BucoLan cream** wordt geleverd in kunststof verpakkingen van 5, 10 en 25 kg.

### **Opslag**

Bewaar **BucoLan cream** in een goed gesloten verpakking en op een koele, vorstvrije plaats. Aangebroke verpakkingen zo snel mogelijk opgebruiken.

### **Veiligheid en gezondheid**

**BucoLan cream** is geen gevaarlijk product. Nochtans moet tijdens de omgang ermee de elementaire maatregelen voor omgang met chemische producten in acht genomen worden.

- ♦ Niet eten, roken of drinken tijdens het werk,
- ♦ de handen wassen na het werk en voor de pauze.
- ♦ Bij contact met de huid wassen met water en zeep
- ♦ Bij contact met de ogen spoelen met veel zuiver