

# Rinzaffo Antisale

**Zoutbestendige en vochtregulerende saneerpleister op basis van zuivere witte, natuurlijk hydraulische kalk. Onderlaag voor Medolago Deumidificante. (UNI EN 998-1) (CE)**

## BESCHRIJVING

**Rinzaffo Antisale** is een voorgemengde samenstelling van chemisch inerte carbonaten met een continue korrelstructuur en witte, natuurlijk hydraulische kalk. Deze witte kalk heeft een zeer laag gehalte aan wateroplosbare zouten en werd verkregen door calcinatie op lage temperatuur van zeer zuivere siliciumhoudende kalkstenen. Hieraan zijn droogmiddelen toegevoegd (siccatieven) die het uitbloeien van zouten verhinderen en versterkende eigenschappen hebben.

## GEBRUIK

**Rinzaffo Antisale** is een specifieke pleistermortel voor problematische, vochtige ondergronden. **Rinzaffo Antisale** wordt aangebracht als grondlaag en moet nog een minimum 10 millimeter dikke eindafwerking krijgen. De met **Rinzaffo Antisale** behandelde ondergrond heeft een ruw oppervlak en vormt een ideale ondergrond voor andere pleisters op kalkbasis.

## VOORDELEN

- ♦ Langzame verharding.
- ♦ Elastisch en vervormbaar.
- ♦ Bouwt spanningen af (ductiel).
- ♦ Open structuur en microporeus.
- ♦ Poriënstructuur met kleine poriën die het vochtdebiet vanuit de muur naar buiten regelen zodat zoutophopingen in de muur vermeden worden.
- ♦ De capillaire aanzuiging wordt gereduceerd.
- ♦ Verdamping gebeurt via de mortel, niet via de steen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bindmiddel: witte natuurlijk hydraulische kalk type NHL 3,5 Z (UNI EN 459-1)

Soortelijk gewicht : 1,350 kg/dm<sup>3</sup>  
 pH van het bindmiddel :12,8  
 Druksterkte CS II (EN 1015-11)  
 Adhesie: > 0,3 (EN 1015-12)  
 Waterabsorptie door capillariteit: >= 0,3 kg/m<sup>2</sup> na 24u (EN 1015-18)  
 Waterpenetratie: =<5mm (EN 1015-18)  
 Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: <15µ  
 Granulometrie : 0 tot 5 mm  
 Gedrag t.a.v. vuur : onontvlambaar, geeft geen rook of giftige gassen af bij brand, Klasse A1 (EN 13501-1)

Gloeirest : 97,7% bij 600 °C  
 Porositeit: 40%  
 Porometrie: gemiddelde  $\lambda$  4.5 µ

## VERWERKING

Vorbereitung van de ondergrond: De ondergrond moet zuiver zijn en vrij van alle bestanddelen die de hechting van **Rinzaffo Antisale** nadelig kunnen beïnvloeden. Loszittende of slecht hechtende delen dienen verwijderd te worden. De muur moet absoluut vrij zijn van elke coating of behandeling die het watertransport vanuit de steen naar de **Rinzaffo**-pleister kan belemmeren of vertragen. Aanmaken van het product: **Rinzaffo Antisale** wordt manueel of mechanisch aangemaakt. Per zak van 25 kg is +/- 5 liter water nodig. Vermijd langdurig mengen. Materiaal dat reeds aan zijn zetting is begonnen mag niet opnieuw gemengd worden.

Applicatie: **Rinzaffo Antisale** mag niet verwerkt worden wanneer de temperatuur binnen de 48u onder 5°C zal dalen. Bescherm nieuw pleisterwerk gedurende 2 à 3 dagen tegen hevige regen en +/-5 à 7 dagen tegen vorst.

**Rinzaffo Antisale** wordt met een truweel en plakspaan aangebracht. De laagdikte zal bij voorkeur 1 cm bedragen. De oppervlakte moet ruw blijven, na het opzetten of werpen wordt de mortel over de oppervlakte verdeeld en met de rei effen gezet. Zo vormt **Rinzaffo Antisale** een ideale ondergrond voor **Deumidificante**.

Nazorg: Vermijd een te snelle droging van de mortel. Werk in de schaduw of benevel indien nodig verschillende malen per dag gedurende de eerste dagen na de applicatie.

Gereedschap: Na gebruik onmiddellijk reinigen met water.

## VERBRUIK

Het verbruik is ongeveer 18 à 20 kg / m<sup>2</sup> per cm dikte. Het verbruik kan variëren naargelang de ruwheid van de ondergrond.

## VERPAKKING

Zakken van 25 kg.

## OPSLAG

**Rinzaffo Antisale** moet op een droge en koele plaats opgeslagen worden. Er mogen maximaal 3 pallets op elkaar gestapeld worden. In correcte omstandigheden kan **Rinzaffo Antisale** gedurende minstens zes maanden bewaard worden.

# Rinzaffo Antisale

## OPMERKINGEN

**Rinzaffo Antisale** is slechts één component uit een systeem. Om een goede zoutbestendige bepleistering te verkrijgen moet nog een laag **Deumidificante** aangebracht worden.

Deze toplaag kan dan decoratief met een damp-open kalkmortel afgewerkt worden.

## VEILIGHEID EN GEZONDHEID

**Rinzaffo Antisale** is kalkgebaseerd en kan huid- en oogirritatie veroorzaken.

- ♦ Draag steeds handschoenen en een veiligheidsbril.
- ♦ Het dragen van een stofmasker bij het mengen wordt eveneens sterk aanbevolen.
- ♦ Spoel de ogen of de huid na contact met het product onmiddellijk met zuiver water.
- ♦ Raadpleeg een geneesheer indien de irritatie blijft aanhouden.
- ♦ Bij inname meteen overvloedig water laten drinken en een geneesheer raadplegen.
- ♦ Nooit laten braken.